

FI

Valmistaja: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss, Norja.
Formaldehyduokkoa: E1.
Pinnan palokuutiitus: D-s2, d0 (EN 13986 normin mukaisesti).

YLEISTÄ TIETOA
Tuotevalmistajien yhteistyön tuote. Tarkasta laadunvalvonnasta huolimatta tehtäasta voidaan joskus toimittaa virallisia levyjä. Tämän vuoksi käyttäjien on tarkastettava tuote ennen asennusta.

Antamamme tiedot ja suositukset perustuvat kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on neuvoa käyttäjille paras työmenetelmä ja keinot päästä parhaaseen lopputulokseen. Koska emme voi valvoa käyttäjien työskentelyoloja, emme vastaa tuotteidemme väärinkäytöstä. Pidämme oikeuden muuttaa tietoja ilman ilmoitusta.

SE

ALLMÅNT
Forestia One-Step Walls påverkas av förändringar i luftfuktigheten (Fig. 1). Produktin innehåller 5–8 % fuktivt vud i levereras från fabriken. Det motsvarar en i relativ luftfuktighet (RF) på 20–50 %. Luftfuktigheten i byggnaden måste kontrolleras med hjälp av ventilation och uppvärmning.

ANVÄNDNINGSGOMRÅDEN
- Samtliga rum för vilka det inte finns några krav på fuktestenite material (Klimaklass 1).
- I konstruktioner med krav på ytskittsbrandklass D-s2, d0.

TRANSPORT, FÖRVARING, HANTERING
Skydda mot fukt under transport och förvaring. Produkten bör alltid förvaras inomhus i öppnad förpackning.

MONTERINGSSTÖD
Skivorna monteras direkt på jämna, plana regelverk (c/c 0,6 m) eller mot lätker monterade på mur-/betongväggar som torkat ordentligt så att fukten inte tränger in i skivorna. Om detta inte är möjligt måste en diffusionsspärr installeras mellan väggen och reglarna/lätkerna. Installera horisontella stöd mellan regelverken (c/c 0,6 m) vid intervaller från mitt till mitt på 0,8 m.

MONTERING
Byggnaden måste stängas, ventileras och vara helt uttorkad. Värmen måste vara på. Montera skivorna med minst 5 mm fritt utrymme mellan skivor och tak, golv, hörn och andra permanenta konstruktioner (se fig. 2). För väggtyor som är längre än 10 m krävs ett extra expansionsutrymme på minst 1,5 mm per meter. Spika fast i noten med varmförzinkade fyrkantspikar som är minst 35 mm långa eller motsvarande med 0,15 m mellan varje spik. Det går även att använda klamrar. De måste ha rät rygg, rygggländan måste vara minst 10 mm och benlängden minst 35 mm. Observera! Justera trycket från håpfästlösen noggrant! Vid montering med skruvar rekommenderar vi specialskruvar med flatt huvud och med en minimilängd på 25 mm. Spikar/klamrar/skruvar får inte försänkas utan ska ligga plant med noten (fig. 3). Observera! Skivorna får inte pressas hårt mot varandra och fogarna får inte limmas.

HÖRNLISTER
HÖRNLÖSNING (ALTERNATIV 1)
Forestia One-Step laminerade hörnlistor kan användas i både invändiga och utvändiga hörn (fig. 4). Hörnlisterna bör limas på plats.

HÖRNLÖSNING (ALTERNATIV 2)
Använd en speciell kombihörlist av PVC i invändiga och utvändiga hörn. Börja med de utvändiga hörnen (fig. 5). Lägg alltid in hörnlisterna först, innan skivorna monteras. Lägg in dem från vänster till höger. Den första skivan bör kapas 3 mm smalare än avståndet från den monterade hörnlistens inre botten till mitten av den första vertikala regeln. Den första skivan ska monteras i den del av hörnlistens som har den minsta fördjupningen (fig. 5). Skivan bör spikas fast i noten samt i övre och nedre syllen. Spikarna doļjs av golv- resp. taklisterna. Den sista hörnskivan bör kapas 10 mm smalare än avståndet från kanten på nästa skiva till hörnlistens inre botten. (Delen av hörnlisten med störst fördjupning ska täcka de 10 mm som kapas från den sista skivan). Fasa av skivans bakre kant (fig. 6.1). Skivan bör föras in i botten av kombilisten och sedan tryckas mot väggen (fig. 6.2). Till sist dras skivan tillbaka så att not och fjäder går in i varandra (fig. 6.3).

DEKORLIST
Forestia dekorerlar har samma monteringsystem som Forestia One-Step skivor. Om man använder dekorerlist förskjuts

c/c-avståndet. Extra stöd kan då behövas. Dekorlister måste fixeras med 0,6 meters mellanrum.

GODA RÅD
Vid sågning med handsåg ska folien ligga upptåt. Vid sågning med fintandad sticksåg eller elektrisk cirkelsåg ska folien vändas nedåt.

Forestia One-Step Walls kan målas vid behov. De måste tapetseras med våtrumslim eller liknande. Skivfogarna ska fyllas med våtrumspackel och and grundas med en häftande primer eller liknande före tapetsering. Limmet bör appliceras på skivorna, gärna med en ruller.

Tillverkare: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.
Formaldehyd klass E1.
Ytskittsklass D-s2, d0 enligt EN 13986.

ALLMÅN INFORMATION
Spånskivor är en fabriksstillverkad produkt. Trots noggranna kvalitetskontroller kan defekta skivor vid något tillfälle lämla fabriken. Kontrollera därför produkten före installering. Uppgifterna och rekommendationerna baseras på vår erfarenhet. De syftar till att hjälpa konsumenterna hitta den bästa arbetsmetoden och uppnå optimala resultat. Konsumentens arbetsförhållanden är utom vår kontroll. Vi påtar oss inte något ansvar för oömlämplig användning av våra produkter. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående varsel.

DK

GENERELT
Forestia One-Step Walls påvirkres af ændringer i luftfugtigheden (fig. 1). Fugtindholdet ved levering fra fabriken er 5-8%, svarende til en ligevægtsværdi for relativ fugtighed (RH) på 20-50%. Fugtigheden i bygningen skal styres ved hjælp af ventilation og opvarming.

ANVENDELSESGOMRÅDER
- Alle rum, hvor der ikke er fastsat krav om fugtbestandige materialer (klimaklasse 1).
- I bygninger, hvor brandklassekravet for flader er D-s2, d0.

TRANSPORT, OPBEVARING, HÅNTERING
Skal beskyttes mod fugt under transport og opbevaring. Skal altid opbevares indendørs i uåbnet emballage.

MONTAGEUNDERLAG
Pladerne monteres direkte på glatte, plane vægskellet-stolper (0,6 m c/c-afstand) eller mod lægter monteret på murværk/betovægge, der er tøret behørigt for at undgå, at der overføres fugt til pladerne. Hvis dette ikke er muligt, skal der installeres en dampspærre mellem væggen og vægstolperne/lægterne. Montér horisontale stivere mellem vægskellet-stolperne (0,6 m c/c-afstand) med c/c-afstande på 0,8 m.

MONTERING
Bygningen skal være lukket, ventileret og tilpas tør. Der skal være tendt for varmen. Montér pladerne således, at der er en afstand på mindst 5 mm mellem disse og loft, golv, hjørner og andre permanente strukturer (fig. 2). For vægflader, der er længere end 10 m, skal der tages højde for et ekstra spillerum på mindst 1,5 mm pr. meter. Nagles fast i noten med varm-galvaniserede firkanthoved-søm med en længde på mindst 35 mm eller tilsvarende, med en afstand på 0,15 m. Man kan også bruge klammer. De skal have lige ryg, en bredde på mindst 10 mm og en benlengde på mindst 35 mm. NB! Trykket fra klammepistolen skal justeres nøje! Hvis man bruger skruer, anbefaler vi specialskruer med flatt hoved og med en minimumslængde på 25 mm. Søm/klammer/skruer må ikke være undersækkede, idet de skal fugtge med overfladen i noten (fig. 3). NB! Pladerne må ikke trykkes tæt sammen, og sammenføjningerne må ikke limes.

HJORNELISTER
HJORNEFINISH (TILVALG 1)
Forestia One-Step laminerede hjørnelister kan bruges til indvendige og udvendige hjørner (fig. 4). Hjørnelisterne skal limes på plads.

HJORNEFINISH (TILVALG 2)
En speciel kombi-hjørneliste af PVC kan bruges til indvendige og udvendige hjørner. Begynd monteringsarbejdet på de udvendige hjørner (fig. 5). Montér altid hjørnelisterne, før pladerne monteres. Udfor monteringen fra venstre mod højre. Den første plade skal tilskræses, så den er 3 mm smalere end afstanden fra den monterede hjørnelistes indvendige base til midten af den første vertikale vægstolpe. Den første plade skal monteres i den del af hjørnelisten, der har den mindste åbning (fig. 5). Pladen skal nagle fast i noten samt i over- og underkarmen.

Fod- og loflisterner vil skjule sømmene. Den sidste hjørneplade skal tilskræses, så den er 10 mm smalere end afstanden fra kanten af den nærmeste plade til hjørnelistens indvendige base. (Den del af hjørnelisten, der har den største åbning, vil dække de 10 mm, der er skåret af den sidste plade). Affas pladens bagkant (fig. 6.1). Pladen skal føres ind i kombi-listens base og derefter trykkes ind mod væggen (fig. 6.2). Til sidst skal pladen trækkes tilbage, hvorved fjer og not går i hak (fig. 6.3).

PYNTELISTE
Forestia One-Step pyntelister har samme monteringsystem som Forestia One-Step pladerne. Brug af pyntelister fortykker c/c-afstanden, så det kan være nødvendigt med ekstra afstivning. Pyntelisterne skal fastgøres for hver 0,6 m.

TIPS
Hvis man bruger håndsav, skal man placere pladen med filmen opad. Hvis man bruger en fintander sticksav eller en elektrisk rundsaw, skal filmen vende nedad.

Forestia One-Step Walls kan males, hvis man ønsker det. Forestia One-Step Walls kan tapetseret ved brug af vådrumslim eller lignende. Pladesammenføjningerne skal fyldes med vådrums-filler og grundes med klæbgrunder eller lignende for tapetsering. Li-men påføres på pladerne, helst med en malerrulle.

Producent: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.
Formaldehydklasse E1.
Brandklasse D-s2, d0 - i henhold til EN 13986.

GENEREL INFORMATION
Spånlpladeproduktet er fabriksfremstillet. På trods af omhyggelig kvalitetskontrol kan det ske, at der sendes defekte plader ud af fabrikken. Det anbefales således, at brugeren undersøger produktet for montering. Vores data og anbefalinger er baseret på vores erfaringer. Det er meningen, at de skal hjælpe forbrugere med at finde den bedste arbejdsmetode og med at opnå de bedste mulige resultater. Forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for ukorrekt brug af produkterne.

GB

GENERAL
Forestia One-Step Walls are affected by changes in air humidity (Fig. 1). The moisture content on delivery from the factory is 5-8%, which corresponds to an equilibrium relative humidity (RH) of 20-50%. The humidity in the building must be controlled by means of ventilation and heating.

AREAS OF APPLICATION
- All rooms for which no requirements are stipulated for moisture-resistant materials (Climate class 1).
- In constructions where the requirement for surface fire classification is D-s2, d0.

TRANSPORTATION, STORAGE, HANDLING
Protect against moisture during transportation and storage. Always store indoors in unopened packaging.

ASSEMBLY SUPPORT

The boards are mounted directly onto smooth, level stud partitions (c/c 0.6 m spacing) or against laths mounted on to masonry/concrete walls that have been properly dried to avoid moisture being transferred to the boards. If this is not possible, a vapour barrier must be installed between the wall and the studs/laths. Install horizontal supports between the stud partitions (c/c 0.6 m spacing) at centre-to-centre intervals of 0.8 m.

ASSEMBLY

The building must be closed, ventilated and properly dried. The heating must be turned on. Mount the boards with a minimum clearance of 5 mm between the boards and the ceiling, floor, corners and other permanent structures (Fig. 2). For wall surfaces longer than 10 m, an extra expansion gap of at least 1.5 mm per metre must be incorporated. Nail into the groove with hot-dip galvanised square-headed nails that have a minimum length of 35 mm or equivalent at intervals of 0.15 m. Staples can also be used. They must have a straight back, a minimum width of 10 mm and a minimum leg length of 35 mm. NB! The pressure of the staple gun must be adjusted carefully! When fixing with screws, we recommend special screws with a flat head and with a minimum length of 25mm. Nails/staples/screws must not be countersunk, but should be flush with the surface in the groove (Fig. 3). NB! The boards must not be pressed close together and joints must not be glued.

CORNER FILLETS
CORNER FINISH (OPTION 1)
Forestia One-Step laminated corner filllets can be used on internal and external corners (Fig. 4). The corner filllets should be glued into place.

CORNER FINISH (OPTION 2)

A special PVC combined corner fillet can be used on internal and external corners. Begin installation work on external corners (Fig. 5). Always install corner fillets before mounting the boards. Install from left to right. The first board should be cut 3 mm narrower than the distance from the inner base of the installed corner fillet to the centre of the first vertical stud. The first board should be installed in the part of the corner fillet with the smallest slot (Fig. 5). The board should be nailed into the groove as well as to the top and bottom sills. The nails will be hidden by the skirting boards and ceiling mouldings. The final corner board should be cut 10 mm narrower than the distance from the edge of the next board to the inner base of the corner fillet. (The part of the corner fillet with the largest slot will cover the 10 mm cut from the final board). Chamfer the back edge of the board (Fig. 6.1). The board should be guided into the base of the combined fillet and then pressed towards the wall (Fig. 6.2). Finally the board should be pulled back, engaging the tongue and groove (Fig. 6.3).

DECORATIVE FILLET

Decorative fillets have the same fixing system as Forestia One-Step boards. The use of decorative fillets will displace the c/c distance and extra support may be needed. Decorative fillets must be fixed every 0.6 m.

GOOD ADVICE
When using a hand saw, place the board with the film facing upwards. When using a fine-toothed jigsaw or an electric circular saw, the film must be underneath.

Forestia One-Step Walls may be painted, if necessary. Forestia One-Step Walls may be wallpapered using wet room glue or similar. The board joints should be filled with wet room filler and primed with adhesive primer or similar before wall-papering. The glue should be applied to the boards, preferably using a roller.

Manufacturer: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.
Formaldehyde class E1.
Surface fire classification D-s2, d0 – in accordance with EN 13986.

GENERAL INFORMATION
Chipboard is a factory-made product. Despite thorough quality control, defective boards may occasionally be released from the factory. Please note that users should check the product before installation.

The data and recommendations provided by us are based on our experience. They are provided to help consumers find the best working method and to achieve the best possible results. Consumers' working conditions are out of our control. We assume no liability for improper use of the products. We reserve the right to change the specifications without notice.

DE

ALLGEMEINES
Wände von Forestia One-Step werden durch Änderungen der Luftfeuchtigkeit beeinflusst (Abb. 1). Der Feuchtigkeitsgehalt beträgt bei Lieferung ab Werk 5-8%, was einer relativen Gleichgewichtsfuchte (RH) von 20-50% entspricht. Die Feuchtigkeit im Gebäude muss durch Lüftung und Heizung reguliert werden.

ANWENDUNGSGEBIETE
- Alle Räume, in denen keine Anforderungen an feuchtigkeitsbeständige Materialien gestellt werden (Klimaklasse 1).
- In Gebäuden mit einer vorgeschriebenen Brennbarkeitsklasse D-s2, d0 für Oberflächen.

TRANSPORT, LAGERUNG, HANDHABUNG
Bei Transport und Lagerung gegen Feuchtigkeit schützen. Immer in geschlossener Verpackung im Gebäudinneren lagern.

UNTERBAU

Die Platten werden direkt auf einen glatten, ebenen Rahmen (c/c-Abstand 60 cm) oder auf Latten montiert, die an Mauerwerk bzw. Betonwänden befestigt sind. Diese müssen vorschriftsmäßig getrocknet sein, um die Übertragung der Feuchtigkeit auf die Platten zu verhindern. Ist dies nicht möglich, muss zwischen Wand und Gitter bzw. Latten eine Dampfsperre eingebaut werden. Die Gitter (c/c-Abstand 60 cm) mit waagerechten Streben in Mitte-zu-Mitte-Abständen von 80 cm abstützen.

MONTAGE

Das Gebäude muss geschlossen, gut belüftet und ausreichend trocken sein. Die Heizung muss eingeschaltet sein. Platten mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen Platten und Decken, Boden, Ecken und anderen festen Gebäudeteilen anbringen (Abb. 2). Bei Wandflächen mit einer Länge von über 10 Meter muss eine Ausdehnungsfuge von mindestens 1,5 mm pro Meter

eingebaut werden. Nägel in der Nut befestigen. Hierzu feuerverzinkte Vierkantnägel mit einer Mindestlänge von 35 mm oder einem entsprechenden Maß in Abständen von 15 cm verwenden. Krampen können ebenfalls verwendet werden. Diese müssen eine gerade Rückseite haben, mindestens 10 mm breit sein und eine Einlenklänge von mindestens 35 mm haben. HINWEIS! Druck der Klammerpistole sorgfältig einstellen! Bei der Befestigung mit Schrauben empfehlen wir Spezialschrauben mit Flachkopf und mit einer Mindestlänge von 25 mm. Nägel, Krampen und Schrauben dürfen nicht versenkt werden, sondern müssen mit der Oberfläche in der Nut plan abschließen (Abb. 3). HINWEIS! Die Platten nicht dicht aneinanderdrücken und Fugen nicht verleimen.

ECKPROFILE
ECKSTÜCKE (OPTION 1)
Die laminierten Eckprofile von Forestia One-Step können an Innen- und Außenecken verwendet werden (Abb. 4). Die Eckprofile sollten verklebt werden.

ECKSTÜCKE (OPTION 2)
An Außen- und Innenecken kann ein besonderes PVC-Kombi-Eckprofil verwendet werden. Den Einbau an den Außenecken beginnen (Abb. 5). Immer die Eckprofile vor den Platten anbringen. Beim Einbau von links nach rechts vorgehen. Die erste Platte muss 3 mm kürzer als der Abstand vom Boden des angebauten Eckprofils bis zur Mitte der ersten senkrechten Leiste sein. Die erste Platte in den Teil des Eckprofils einbauen, das die schmalste Rille hat (Abb. 5). Die Platte in der Nut und in den Querbrettern oben und unten vermaßein. Die Nägel werden später durch die Fußleisten und Stuckverzierungen bedeckt. Die letzte Eckplatte muss 10 mm kürzer geschnitten werden als der Abstand von der Kante des nächsten Bretts bis zum Innenboden des Eckprofils. (Der Teil des Eckprofils mit dem größten Spalt deckt den 10 mm-Schnitt des letzten Bretts ab). Rückseitige Plattenkante abfasen (Abb. 6.1). Platte in den Boden des Kombinationsprofils einführen und anschließend zur Wand drücken (Abb. 6.2). Abschließend Platte zurückziehen und Nut und Feder einrasten lassen (Abb. 6.3).

DEKORPROFIL

Dekorprofile von Forestia haben das gleiche Befestigungssystem wie die Forestia One-Step-Platten. Bei Verwendung von Dekorprofilen verschiebt sich der c/c-Abstand, so dass der Unterbau eventuell vergrößert werden muss. Dekorprofile müssen alle 60 cm befestigt werden.

GUTE RATSCHLÄGE

Bei Verwendung einer Handsäge Platte so hinlegen, dass die Folie nach oben zeigt. Bei Verwendung einer feinzahnligen Stichsäge oder einer elektrischen Kreissäge muss die Folie nach unten zeigen.

Wände von Forestia One-Step können falls erforderlich gestrichen werden. Wände von Forestia One-Step können unter Verwendung von Tapetenkleister o.Ä. tapeziert werden. Die Plattenfugen mit Spachtelmasse ausfüllen und vor dem Tapazieren mit Grundierem o.Ä. bearbeiten. Den Tapetenkleister auf die Platten aufbringen, am besten mit einer Rolle.

Hersteller: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.
Formaldehydklasse E1.
Oberflächen-Brennbarkeitsklasse D-s2, d0 – gemäß EN 13986.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Alle Räume, in denen keine Anforderungen an feuchtigkeitsbeständige Materialien gestellt werden (Klimaklasse 1).
- In Gebäuden mit einer vorgeschriebenen Brennbarkeitsklasse D-s2, d0 für Oberflächen.

TRANSPORT, LAGERUNG, HANDHABUNG
Bei Transport und Lagerung gegen Feuchtigkeit schützen. Immer in geschlossener Verpackung im Gebäudinneren lagern.

UNTERBAU
Die Platten werden direkt auf einen glatten, ebenen Rahmen (c/c-Abstand 60 cm) oder auf Latten montiert, die an Mauerwerk bzw. Betonwänden befestigt sind. Diese müssen vorschriftsmäßig getrocknet sein, um die Übertragung der Feuchtigkeit auf die Platten zu verhindern. Ist dies nicht möglich, muss zwischen Wand und Gitter bzw. Latten eine Dampfsperre eingebaut werden. Die Gitter (c/c-Abstand 60 cm) mit waagerechten Streben in Mitte-zu-Mitte-Abständen von 80 cm abstützen.

MONTAGE
Das Gebäude muss geschlossen, gut belüftet und ausreichend trocken sein. Die Heizung muss eingeschaltet sein. Platten mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen Platten und Decken, Boden, Ecken und anderen festen Gebäudeteilen anbringen (Abb. 2). Bei Wandflächen mit einer Länge von über 10 Metern muss eine Ausdehnungsfuge von mindestens 1,5 mm pro Meter

FR

GÉNÉRALITÉS

Les panneaux muraux Forestia One-Step Walls sont sensibles aux changements de taux d’humidité atmosphérique (Fig. 1). À la livraison, leur taux d’humidité est de 5 à 8 %, correspondant à une humidité relative (HR) d’équilibre de 20 à 50 %. L’humidité du bâtiment doit être régulée au moyen de dispositifs de ventilation et de chauffage appropriés.

DOMAINES D’APPLICATION
- Toute pièce non concernée par les normes de résistance des matériaux à l’humidité (Classe Climat intérieur 1).

- Les constructions dont les matériaux de revêtement doivent appartenir à la classe D-s2, d0 des caractéristiques de réaction au feu.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MANUTENTION
À protéger de l’humidité au transport et à l’entreposage. À conserver en intérieur sous emballage non ouvert.

SUPPORT DE POSE

Les panneaux se fixent directement sur une ossature verticale droite et régulière (espacement de 0,6 m) ou sur des lattes posées sur des murs correctement déshumidifiés afin d’éviter la migration de l’humidité vers le revêtement. Si cela n’est pas possible, on posera un pare-vapeur entre le mur et l’ossature verticale ou le lattis selon le cas. Poser des supports horizontaux entre les éléments de l’ossature verticale (entraxe de 0,6 m) à intervalles de 0,8 m.

POSE

Le chantier doit être fermé, ventilé et correctement déshumidifié. Le chauffage doit être en marche. Poser les panneaux en laissant un joint de 5 mm minimum entre eux et le plafond, le sol, les angles et les autres éléments fixes de la construction (Fig. 2). Sur les murs de plus de 10 m de longueur, augmenter ce joint de dilatation d’au moins 1,5 mm. Clouer les panneaux à l’aide de points galvanisés à tête carrée ayant 35 mm minimum de longueur (ou à l’aide d’éléments équivalents) en respectant un intervalle de 0,15 m. On peut également utiliser des agrafes cavaliers à dos plats et à branches de 35 mm de longueur minimum. N.B. ! Régler avec soin la pression de l’agrafeuse ! Si l’on préfère visser les panneaux, il est recommandé d’utiliser des vis spéciales à tête plate et avec une longueur minimale de 25 millimètres. Ne pas noyer les points / agrafes / vis. Elles doivent affleurer à la surface de la rainure (Fig. 3). N.B. ! Ne pas trop serrer les panneaux les uns contre les autres et ne pas encoller les joints.

CORNIÈRES

FINITION DES ANGLES (OPTION 1)
Les cornières Forestia One-Step en stratifié sont adaptées tant pour les angles rentrants que les angles sortants des parois (Fig. 4). Leur encollage se fait sur site.

FINITION DES ANGLES (OPTION 2)
On peut poser une cornière spéciale en PVC combinée pour angles rentrants et saillants (Fig. 4). Commencer par les angles saillants (Fig. 5). Toujours poser les cornières avant les panneaux. Progresser de la gauche vers la droite. Le premier panneau doit être recoupé de manière à avoir 3 mm de largeur de moins que la distance entre le fond de la cornière posée et le centre du premier poteau de la cloison. Il doit être engagé dans le côté de la cornière dont la rainure est la moins profonde (Fig. 5). Il doit être cloué dans la rainure ainsi qu’aux appuis supérieur et inférieur de la cornière. Les points seront occultés par la plinthe et la corniche de plafond. Le dernier panneau doit être recoupé de manière à avoir 10 mm de largeur de moins que la distance entre le bord du panneau suivant et le fond de la mouleure d’angle. Le côté de la cornière présentant la rainure la plus profonde couvrira le vide de 10 mm laissé par le panneau final. Chanfreiner le bord arrière du panneau (Fig. 6.1). Pousser le panneau dans la cornière combinée et contre le mur (Fig. 6.2). Le décaler ensuite vers la rainure du panneau adjacent et l’y introduire. (Fig. 6.3).

MOULURE DÉCORATIVE

Les moulures décoratives Forestia One-Step se fixent de la même manière que les panneaux Forestia One-Step. Leur mise en oeuvre entraîne un décalage des espacements, qui peut nécessiter la pose de supports supplémentaires. Les moulures décoratives doivent être fixées avec un intervalle de 0,6 m.

CONSEILS UTILES

Pour découper les panneaux avec une scie à main, orienter leur face de parement vers le haut. Par contre, tourner le parement vers le bas si l’on utilise une scie sauteuse à dents fine ou une scie circulaire. Les panneaux muraux Forestia One-Step Walls peuvent être peints si nécessaire. On peut les couvrir de papier mural avec de la colle ou un produit similaire. Avant de poser le papier peint, colmater les joints des panneaux avec de la garniture pour pièces humides. Appliquer la colle de préférence à l’aide d’un rouleau. Fabricant : Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.
Formaldehyd (classe E1).
Classe D-s2, d0 de caractéristique de réaction au feu selon la norme EN 13986.

INDICATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Les panneaux agglomérés sont des produits fabriqués en usine. Malgré la sévérité de nos contrôles, il arrive quelques fois que des éléments défectueux échappent à notre vigilance. L’utilisateur devra donc contrôler le produit avant de le mettre en oeuvre. Les données et recommandations fournies par nos soins reposent sur notre propre expérience. Elles sont destinées à aider le consommateur à trouver la meilleure méthode de pose afin d’obtenir un résultat aussi proche de la perfection que possible. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail du consommateur et pour tout usage non-conforme des produits.

Les caractéristiques techniques de nos produits sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

De laatste hoekplaat moet 10 mm smaller worden afgesneden dan de afstand vanaf de rand van de volgende plaat naar de binnenkant van de hoekafzanding. (Het deel van de hoeklijsten met de grootste sleuf zal de snede van 10 mm van de laatste plaat bedekken). Schuin de achterste rand van de plaat af (Fig. 6.1). De plaat dient op de basis van de gecombineerde omlijsting te worden aangebracht en vervolgens tegen de muur gedrukt (Fig. 6.2). Tentloste dient de plaat naar achteren te worden getrokken zodat de tong in de groef valt (Fig. 6.3).

SIERLIJST

De Agnes-sierlijsten beschikken over hetzelfde bevestigings-systeem als de Agnes One-Step-plateen. Het gebruik van decoratieve bekledingen betekent een verandering in de c/c-afstand, derhalve is wellicht extra ondersteuning nodig. Decoratieve bekledingen moeten om de 0,6 m worden vastgezet.

HET JUISTE ADVIES

Wanneer u een handzaag gebruikt plaatst u de plaat met de laag omhoog. Wanneer u gebruik maakt van een figngetande decoupeerzaag of een elektrische cirkelzaag, moet de laag zich aan de onderkant bevinden.

Agnes One-Step Walls kunnen, indien nodig, worden geleverd. Agnes One-Step Walls kunnen worden behangen door gebruikmaking van behanglijm of degeelijke. De verbindingsstukken moeten met nat vulmateriaal worden opgevuld en met een hechtende primer worden voorbehandeld voordat er met behangen wordt begonnen. De lijn moet op de platen worden aangebracht, bij voorkeur met een ruller.

TOEPLAATSGEBIEDEN
- Alle ruimten waarin geen maatregelen zijn genomen met betrekking tot vochtbestendige materialen (klimaatklasse 1).

- Bij constructies waar als classificatie voor oppervlakte-brand D-s2, d0 is vereist.

Producent: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss.
Formaldehydvceur classificatie D-s2, d0 – in overeenstemming met EN 13986.

ALGEMENE INFORMATIE
Spaanplaat is een fabrieksproduct. Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole, kan het voorkomen dat zo nu en dan defecte platen de fabriek verlaten. Gebruikers dienen het product alvorens te installeren te allen tijde te controleren.

De gegevens en aanbevelingen die door ons worden verstrekt zijn gebaseerd op onze ervaring. Deze worden verstrekt om consumenten te helpen om de beste werkmethode te bepalen en de best mogelijke resultaten te kunnen behalen. Wij hebben geen zicht op de werkomstandigheden van consumenten. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de producten. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.

PL

UWAGI OGÓLNE
Forestia One-Step Walls podlegają silnemu wpływowi zmian wilgotności powietrza (Rys. 1). Przy dostawie z zakładu produkcyjnego wilgotność powietrza wynosić 5 – 8%, co odpowiada równoważnej wilgotności względnej (RH) 20 – 50%. Wilgotność w budynku powinna być kontrolowana przy pomocy wentylacji i ogrzewania.

OBSZAR ZASTOSOWANIA
- Wszystkie pomieszczenia, dla których nie są wymagane materiały odporne na wilgoć. (Klasa klimatyczna 1).
- W konstrukcjach, dla których wymagana jest klasa D-s2, d0 ognioodporności powierzchni.

TRANSPORT, SKŁADOWANIE, PRZELADUNEK
Podczas transportu i składowania chronić przed wilgocią. Składować zawsze wewnątrz w zamkniętych opakowaniach.

INFORMACJE OGÓLNE

Plity ścienne są produktem fabrycznym. Niezależnie od dokładnej kontroli jakości może się zdarzyć, iż zakład opuścił element uszkodzony. Prosimy pamiętać, że użytkownicy powinni kontrolować produkt przed przystąpieniem do montażu. Dane i zalecenia podane są przez nas w oparciu o nasze własne doświadczenia. Mają one na celu pomóc użytkownikom w znalezieniu możliwie najlepszej metody pracy oraz osiągnięciu jak najlepszych rezultatów. Warunki pracy użytkowników są od nas niezależne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia.

UKŁADANIE

Budynek powinien być zamknięty, wentylowany i prawidłowo osuszony. Ogrzewanie powinno być włączone. Plity należy układać z minimalnym odstępem 5 mm od sufitu, podłogi, narożników i innych stałych elementów konstrukcyjnych (Rys. 2). Dla konstrukcji ścian o długości większej od 10 m niezbędne jest stosowanie przzerw dylatacyjnych o wielkości co najmniej 1.5 mm na każdy metr ściany. Przybijać wewnątrz felcu, galwanizowanymi gwoździami o utwardzonych ostrzach i kwadratowych łbkach, długości minimum 35 mm lub

podobnymi co 0.15 m. Można również wykorzystać